

BYGNINGSDELKORT

(43).5 Altanbelægning

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	På altaner
Entreprenør:	Wengé Gulve A/S Bornholmsvej 10, 7400 Herning. Tlf.: (+45) 97 26 95 57, www.wengegulve.dk
Leverandør:	Terp & Stenshøj, Lanciavej 12C, 7100 Vejle.
Materiale / type:	Garapa 21/25 x 145 lgd 215-485 cm se datablad 38x57 trykimprægneret strøer med aftand på cc500mm
Indbygningsår:	2014

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	Over 30 år ved anstændig brug
Eftersyn og vedl.interval:	-
Eftersyn 1. gang:	-

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold: Ingen - se evt. datablad.

HENVISNINGER

Producentoplysninger: Se vedlagte datablade

Projekt / tegninger:

Vejle, d. 11. september 2014

DATABLAD FOR GARAPA

Træsart : Garapa (*Apuleia leiocarpa*, *A. praecos*, *A. molaris*)

Oprindelse : Sydamerika fra Paraguay til Argentina.

Vægt : ca. 800-950 kg/m³

Hårdhed : Janka ca. 94 N/mm²

Beskrivelse : 25-30 m høj, 70 cm diameter, 15-20 m grenfri stamme.
Kernen er i frisk tilstand gullig, men modnes over tiden til en gyldenbrun / rødbrun farve.

Garapa kan reagere med jern eller jernholdige materialer med sorte pletter / misfarvninger til følge. (som det kendes med Egetræ). Disse kan dog afrenses ved brug af en oxalsyre opløsning.

Garapa er en tung, tæt og hård træsort med stor brudstyrke. Forboring anbefales – er meget søm og skruefast.

Garapa betegnes som holdbar til meget holdbar (Resistensklasse 1-2). Garapa er blevet testet på laboratorium i Tyskland, hvor resultatet var meget positivt, både hvad angår hårdhed, formstabilitet samt vejrbestandighed.

Anvendes ofte i forbindelse med brobygning samt ind- og udvendige bygningsopgaver, herunder Terrasseplanker.

...../2

- side 2 -

DATABLAD FOR GARAPA

Dimension/
Kvalitet

: Standardmål på terrasseplanker er 21 x 145 mm samt 25 x 145 mm.
Længder – 215 cm og længere op til 485 cm.
Plankerne er tørrede til ca. 20% træfugt inden forarbejdning hvilket sikrer en pæn/glat bearbejdning samt højere formstabilitet.

Enkelte planker med vandskjolder, strømærker kan forekomme og vi anbefaler derfor en let slibning med sandpapir efter montage.

Ønsker man at beholde træets naturlige farve og glød anbefales en jævnlig behandling med hårdtræs-olie, der er godkendt til udendørs brug. Hyppigheden af behandling er afhængig af hvor udsatte plankerne er overfor vind og vejr.

Vi anbefaler at man rådfører sig med sin trælast/farvehandler om valg af hårdtræs-olie.

Uden behandling vil træet patinere til en sølvgrå farve over tid og ved udsatte flader må man påregne en større tendens til dannelsen af overflade-ridser / solridser end ved behandlet træ.